



ZID CARAMIDA

sc. 1:10



- Consolidarea se realizează prin injectarea în zidărie a unui mortar fluid var-nisip. În acest scop fisurile se curăță bine de praf cu un jet de aer comprimat, se spală cu apă, apoi se introduc, pe o adâncime de 5 cm, ștuțurile prin care urmează să se facă injectarea.
- Ștuțurile se montează la intervale de 0,75-1,5m în lungul fisurii și se fixează cu mortar. Presiunea de injectare nu va depăși 3 atm.
- Injectarea se face inițial prin țeava situată la baza fisurii. După ce mortarul fluid a început să se scurgă în afara prin țeava următoare, primul ștuț se astupă cu un dop și injectarea se continuă prin ștuțul următor. Operația se repetă prin injectarea mortarului succesiv prin fiecare ștuț.

| | | | | |
|--|--------------------|-----------|---------------|--|
| | | | | |
| VERIFICATOR | NUME | SEMNATURA | CERINTA | REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA |
|  S.C. "ARHING" PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII, INSTALATII Tg.Mures str. Gh.Doja nr.47/A | | | | Beneficiar: U.A.T. Județul Alba |
| SEF PROIECT | dr.arh.SZEKERES I. | | SCARA 1:10 | PR.NR. XXVIII-1067 2018 |
| PROIECTAT | ing. SZEKERES G. | | DATA 2019. | FAZA: P.Th./D.T.A.C. |
| REDACTAT | ing. SZEKERES G. | | | PL.NR: R2 |